



## SCELLANT POUR PLANCHERS ULTRA DURABLE ET ANTIDÉRAPANT

### FICHE TECHNIQUE

CODE : RS19

#### DESCRIPTION:

**Resistol Scellant** est spécialement conçu pour une application de base, excellente sur une multitude de surfaces de planchers incluant le linoléum et le terrazzo. Il résiste à l'eau, au poudrage et aux égratignures. Le Resistol Scellant ajoute un lustre à l'application subséquente de couches de fini à planchers. Ne contient pas de zinc ni autres métaux lourds.

#### MODE D'EMPLOI

**Préparation:** Bloquer l'espace traité jusqu'à ce que le fini à planchers soit sec car les planchers seront très glissants lors de la préparation et de l'application du fini à planchers. Décaper le plancher en utilisant les produits de marques CHEMOTEC ou SAFEBLEND. Ramasser le fini décapé avant qu'il ne sèche à l'aide d'un aspirateur pour substances mouillées d'une vadrouille ou d'une auto-récureuse. Rincer à grande eau froide jusqu'à ce que tous les résidus aient été éliminés. Attendre que le plancher soit complètement sec avant d'appliquer RESISTOL SCELLANT. **Application:** Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser une vadrouille et un seau avec essoreuse propres (ou placer une membrane dans le seau). Verser le scellant dans le seau, imbiber la vadrouille avec le RESISTOL SCELLANT. Appuyer la vadrouille dans l'essoreuse afin d'enlever l'excès de produit mais n'essorez pas la vadrouille. Appliquer RESISTOL SCELLANT en couches uniformes. Appliquer deux couches. Laisser sécher chaque couche. La durée de séchage est d'environ 30 minutes. (Le temps de séchage varie selon la température, l'humidité, la ventilation et l'épaisseur de chaque couche.) Puisque le Resistol Scellant est un scellant semi-permanent, utiliser l'un de nos finis à planchers comme le Resistol 25 comme fini à planchers.

**NOTE:** Ne pas verser dans son contenant original le scellant déjà utilisé. Ne pas laisser le produit détériorer la nourriture ou l'eau potable durant l'usage. Ne pas utiliser sur des surfaces pouvant être en contact avec des aliments. La quantité de produit utilisée ne devrait pas dépasser la quantité requise pour obtenir le résultat désiré.

**ENTREPOSAGE:** Conserver dans un contenant scellé et dans un endroit bien aéré. Ne doit pas être entreposé ou être en contact avec des produits alimentaires. Éviter le gel.

#### DONNÉES TECHNIQUES:

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Point d'ébullition:         | 100°C                               |
| Densité (H2O = 1) :         | 1.01 à 20°C                         |
| % De Solides Non-volatils : | 12.5                                |
| % De Solides Brix:          | 19                                  |
| Solubilité dans l'eau:      | Miscible                            |
| pH (tel quel):              | 8-9                                 |
| Seuil d'Odeur (ppm):        | P/D                                 |
| Apparence et Odeur:         | Liquid bland, odeur caractéristique |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Classe SIMDUT: D2B              | ACIA: Accepté      |
| Pression de vapeur: (mm Hg):    | P/D                |
| Taux d'évaporation: (Eau = 1)   | 1                  |
| Point d'éclair:                 | >93°C              |
| État Physique:                  | Liquide            |
| Viscosité:                      | <100 cps à 24°C    |
| Classification en vertu du TMD: | Non réglementé     |
| Coefficient de friction:        | >0.5 (ASTM D 2047) |



CHEMOTEC

5800 Ontario E., Montréal, Qc, Canada H1N 0A2  
Tel 514.729.6321 • 800.729.6321 • Fax 514.729.6322  
service@safblend.ca • www.safblend.ca